
1.0	Vorbemerkungen		
------------	-----------------------	--	--

2.0	Anstrich Wände / Decken	2.1	Dispersionsfarbe
		2.2	Wandlasur
		2.3	Kalkcasein-Wandfarbe

3.0	Anstrich Fenster / Türen	3.1	Fenster Erstbeschichtung
		3.2	Fenster Instandhaltungsanstriche
		3.3	Fenster Instandsetzungsanstrich

4.0	Oberflächenbehandlung Holzverkleidungen	4.1	Holzverkleidung innen
		4.2	Holzverkleidung außen Erstanstrich
		4.3	Holzverkleidung außen Instandhaltungsanstrich

5.0	Oberflächenbehandlung Fußböden / Einbauten	5.1	Holz und Korkfußböden
		5.2	Tonfliesen, unglasiert
		5.3	Innentüren / Einbauten ölen und wachsen
		5.4	Innentüren / Einbauten klarlackieren
		5.5	Innentüren / Einbauten lasieren
		5.6	Innentüren / Einbauten deckend lackieren

6.0	Vorbeugender Holzschutz	6.1	Tragende Bauteile nach DIN 68 800
------------	--------------------------------	-----	-----------------------------------

7.0	Anstriche auf Metall	7.1	Heizkörper Erstanstrich
		7.2	Heizkörper Renovierungsanstrich
		7.3	Metall außen und innen: Erstanstrich
		7.4	Metall außen und innen: Instandhaltungsanstrich
		7.5	Metall außen und innen: Instandsetzungsanstrich

8.0	Verklebungen	8.1	Verkleben von Korkbelägen
		8.2	Verkleben von Linoleumbelägen
		8.3	Verkleben von Teppichboden
		8.4	Verkleben von Fliesen

9.0	Abdichtung	9.1	Fensterrahmen / Türzargen
------------	-------------------	-----	---------------------------

1.0 Vorbemerkungen

Der Auftragnehmer hat vor Angebotsabgabe - spätestens vor Beginn der Anstricharbeiten - die Untergründe auf Eignung als Träger gemäß VOB für den ausgeschriebenen Anstrichaufbau bzw. die Verklebung zu prüfen. Beanstandungen sind dem Auftraggeber umgehend schriftlich mitzuteilen.

Unsere Technischen Merkblätter sind zu beachten.

Die in der Leistungsbeschreibung vorgesehenen Arbeiten sind, soweit nicht anders angegeben, mit unverschnittenen, aus Originalgebinden stammenden Werkstoffen auszuführen.

Für die Reinigung von Werkzeugen und Verdünnung von AURO Produkten sind die von uns vorgeschriebenen Produkte zu verwenden.

Bezugsquellen für die ausgeschriebenen Produkte benennen wir Ihnen auf Anfrage.

Die Ausschreibungstexte stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar. Durch Hinzuziehen einer Beratung wird kein Rechtsverhältnis begründet. Der Anwender ist für die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieser Ausschreibungstexte verlieren alte Ausgaben ihre Gültigkeit.
Stand: Oktober 2001.

2.1.1 Putz / Dispersionsfarbe

Lfd.- Nr.	Stück- zahl	Gegenstand	Preis je Einheit	Betrag
		<p>qm..... (Bauteil, Lage, Beschaffenheit)</p> <p>vorbeschriebene Putzflächen auf Alkalifreiheit und Eignung als Anstrichträger prüfen. Erststrich mit AURO Naturharz-Wandfarbe Nr. 321, verdünnt mit max. 20% Wasser. Alternativ Verwendung von AURO Naturharzöl-Objektfarbe Nr. 322 (scheuerbeständig nach DIN 53778), oder dem AURO Naturharz-Streichgrund Nr. 302. Schlußanstrich wie vor, jedoch bei Nr. 321 und Nr. 322 mit max. 5% Wasser verdünnt.</p> <p align="right">f.d.qm</p> <p>Zulage Ausbesserung schadhafter Putzflächen mit AURO Wandspachtel Nr. 329.</p> <p align="right">f.d.qm</p> <p>Zulage Putzflächen grundieren mit AURO Putzgrundierung Nr. 301, je nach Saugfähigkeit 1:1 bis max. 1:2 mit Wasser verdünnt.</p> <p align="right">f.d.qm</p> <p>Zulage Vorgenannter Anstrich, jedoch abgetönt mit AURO Abtönfarbe für Wandfarben Nr. 330, hellgetönt nach Angabe der Bauleitung.</p> <p>Zulagenpreis f.d.qm Zulagenpreis für mittelgetönte Ausführung f.d.qm Zulagenpreis für Vollton f.d.qm</p>		

2.1.2 Gipskarton / Dispersionsfarbe

Lfd.- Nr.	Stück- zahl	Gegenstand	Preis je Einheit	Betrag
		<p>qm.....</p> <p>.....</p> <p align="center">(Bauteil, Lage, Beschaffenheit)</p> <p>vorbeschriebene Gipskartonflächen auf Eignung als Anstrichträger prüfen. Gipskartonflächen grundieren mit AURO Putzgrundierung Nr. 301, je nach Saugfähigkeit 1:1 bis max. 1:2 mit Wasser verdünnt. Zwischenanstrich mit AURO Naturharz-Wandfarbe Nr. 321, verdünnt mit max. 10% Wasser. Alternativ Verwendung von AURO Naturharzöl-Objektfarbe Nr. 322 (scheuerbeständig nach DIN 53778) oder dem Naturharz-Streichgrund Nr. 302. Schlußanstrich wie vor, jedoch bei Nr. 321 und Nr. 322 mit max. 5% Wasser verdünnt.</p> <p align="right">f.d.qm</p> <p>Zulage Ausbesserung schadhafter Stellen bzw. Ausspachteln von Stoßfugen mit AURO Wandspachtel Nr. 329.</p> <p align="right">f.d.qm</p> <p>Zulage Vorgenannten Anstrich, jedoch abgetönt oder mit AURO Abtönfarbe für Wandfarben Nr. 330, hellgetönt nach Angabe der Bauleitung.</p> <p>Zulagenpreis f.d.qm Zulagenpreis für mittelgetönte Ausführung f.d.qm Zulagenpreis für Vollton f.d.qm</p>		

2.1.3 Rauhfaser / Dispersionsfarbe

Lfd.- Nr.	Stück- zahl	Gegenstand	Preis je Einheit	Betrag
		<p>qm.....</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(Bauteil, Lage, Beschaffenheit)</p> <p>Untergrund auf Eignung prüfen und unter Verwendung von AURO Tapetenkleister Nr. 389 z.B. mit Quega-Einschicht-Rauhfasertapete tapezieren.</p> <p>Erstanstrich mit AURO Naturharz-Wandfarbe Nr. 321, verdünnt mit max. 20% Wasser. Alternativ Verwendung von AURO Naturharzöl-Objektfarbe Nr. 322 (scheuerbeständig nach DIN 53778).</p> <p>Schlußanstrich wie vor, jedoch mit max. 5% Wasser verdünnt.</p> <p style="text-align: right;">f.d.qm</p> <p>Zulage Ausbesserung schadhafter Putzstellen mit AURO Wandspachtel Nr. 329.</p> <p style="text-align: right;">f.d.qm</p> <p>Zulage Stark saugenden Putz mit verdünntem AURO Tapetenkleister Nr. 389 vorkleistern.</p> <p style="text-align: right;">f.d.qm</p> <p>Zulage Vorgenannten Anstrich, jedoch abgetönt oder mit AURO Abtönfarbe für Wandfarben Nr. 330, nach Angabe der Bauleitung.</p> <p>Zulagenpreis f.d.qm Zulagenpreis für mittelgetönte Ausführung f.d.qm Zulagenpreis für Vollton f.d.qm</p>		

2.2.1 Wandlasuren

Lfd.-Nr.	Stückzahl	Gegenstand	Preis je Einheit	Betrag
		<p>qm..... (Bauteil, Lage, Beschaffenheit)</p> <p>Untergrund (z.B. zweimaliger Anstrich mit AURO Naturharz-Wandfarbe Nr. 321, 3-5 Tage durchgetrocknet) auf Eignung prüfen. AURO Wandlasur-Pflanzenfarbe Nr. 360 mit Wasser auf gewünschte Farbintensität einstellen (siehe Anwendungstechnische Empfehlungen). Für die Einstellung der Farbintensität Vorversuche auf original grundierter Fläche in Abstimmung mit der Bauleitung durchführen. Die Wandlasur-Pflanzenfarben je nach gewünschtem Oberflächeneffekt durch streichen, tupfen, wischen, wickeln oder spritzen aufbringen.</p> <p align="right">f.d.qm</p> <p>Hinweis Mit Wandlasuren läßt sich eine künstlerisch wertvolle, qualitativ hochwertige, individuelle Wandgestaltung erzielen. Handwerkliche Arbeiten mit einem solchen Anspruch sollten eher im Stundenlohn ausgeführt werden.</p>		

2.2.2 Wandlasur-Wachs

Lfd.-Nr.	Stückzahl	Gegenstand	Preis je Einheit	Betrag
		<p>qm.....</p> <p>.....</p> <p align="center">(Bauteil, Lage, Beschaffenheit)</p> <p>Untergrund (z.B. zweimaliger Anstrich mit AURO Naturharz-Wandfarbe Nr. 321, 3-5 Tage durchgetrocknet) auf Eignung prüfen. AURO Wandlasur-Wachs Nr. 370 mit Wasser auf gewünschte Farbintensität einstellen (siehe Anwendungstechnische Empfehlungen). Für die Einstellung der Farbintensität Vorversuche auf original grundierter Fläche in Abstimmung mit der Bauleitung durchführen. Die Wandlasur-Pflanzenfarben je nach gewünschtem Oberflächeneffekt durch streichen, tupfen, wischen oder wickeln aufbringen und nachpolieren.</p> <p align="right">f.d.qm</p> <p>Hinweis Mit Wandlasuren läßt sich eine künstlerisch wertvolle, qualitativ hochwertige, individuelle Wandgestaltung erzielen. Handwerkliche Arbeiten mit einem solchen Anspruch sollten eher im Stundenlohn ausgeführt werden.</p>		

2.3.1 Putz / Kalkcasein-Wandfarbe

Lfd.- Nr.	Stück- zahl	Gegenstand	Preis je Einheit	Betrag
		<p>qm.....</p> <p>.....</p> <p align="center">(Bauteil, Lage, Beschaffenheit)</p> <p>Die AURO Kalkcasein-Wandfarbe Nr. 751 ist ein pulverförmiges Produkt und wird im Verhältnis 1 Gewichtsteil Pulver auf 1 Gewichtsteil Wasser zur gebrauchsfertigen Farbe angerührt.</p> <p>Vorbeschriebene Putzflächen auf Eignung als Anstrichträger prüfen.</p> <p>Erstanstrich mit AURO Kalkcasein-Wandfarbe Nr. 751 zusätzlich verdünnt mit max. 20% Wasser auf fertigen Ansatz.</p> <p>Schlußanstrich wie vor. Verbrauchsmengen (max. 75g Pulver je Anstrich pro m²) nicht überschreiten. Ggf. mit zusätzlichem Wasser (max 20%) verdünnen.</p> <p align="right">f.d.qm</p> <p>Zulage Ausbesserung schadhafter Putzstellen mit AURO Wandspachtel Nr. 329.</p> <p align="right">f.d.qm</p> <p>Zulage Putzflächen zur Grundierung behandeln mit verdünnter (zusätzlich max. 30% Wasser auf fertigen Ansatz) AURO Kalkcasein-Wandfarbe Nr. 751, oder mit AURO Casein-Grundierung Nr. 721.</p> <p align="right">f.d.qm</p> <p>Zulage Vorgenannter Anstrich, jedoch abgetönt mit AURO Kalkcasein-Buntfarben Nr. 770, nach Angabe der Bauleitung.</p> <p align="right">f.d.qm</p>		

2.3.2 Rauhfaser / Kalkcasein-Wandfarbe

Lfd.- Nr.	Stück- zahl	Gegenstand	Preis je Einheit	Betrag
		<p>qm..... (Bauteil, Lage, Beschaffenheit)</p> <p>Die AURO Kalkcasein-Wandfarbe Nr. 751 ist ein pulverförmiges Produkt und wird im Verhältnis 1 Gewichtsteil Pulver auf 1 Gewichtsteil Wasser zur gebrauchsfertigen Farbe angerührt. Vorbeschriebenen Untergrund auf Eignung prüfen und unter Verwendung von AURO Tapetenkleister Nr. 389 mit z.B. Quega-Einschicht-Raufasertapete tapezieren. Erstanstrich mit angesetzter AURO Kalkcasein-Wandfarbe Nr. 751, verdünnt mit max. 20% Wasser. Schlußanstrich wie vor. Verbrauchsmengen (max. 75g Pulver je Anstrich pro m2) nicht überschreiten. Ggf. mit zusätzlichem Wasser (max 20%) verdünnen.</p> <p align="right">f.d.qm</p> <p>Zulage Ausbesserung schadhafter Putzstellen mit AURO Wandspachtel Nr. 329.</p> <p align="right">f.d.qm</p> <p>Zulage Stark saugenden Putz mit verdünntem AURO Tapetenkleister Nr. 389 vorkleistern.</p> <p align="right">f.d.qm</p> <p>Zulage Vorgenannten Anstrich, jedoch abgetönt oder mit AURO Kalkcasein-Buntfarben Nr. 770 nach Angabe der Bauleitung.</p> <p align="right">f.d.qm</p>		

**3.1.1 Holzfenster/Lasur -wasserverdünnbar, lösemittelfrei-
Erstbeschichtung**

Lfd.- Nr.	Stück- zahl	Gegenstand	Preis je Einheit	Betrag
		<p>qm/Stck Fenster..... (Art, Lage, Beschaffenheit)</p> <p>Untergrund auf Eignung als Anstrichträger prüfen. Grundanstrich mit AURO Holzlasur Nr. 160, 10% mit Wasser verdünnt. Alternativ: im Innenbereich Grundierung mit AURO Holzgrundierung Nr. 124. Zwischenschliff Erster Zwischenanstrich vor der Verglasung mit AURO Holzlasur Nr. 160. Zwischenschliff Schlußanstrich nach erfolgter Montage, sonst wie vor.</p> <p align="right">EURO/Stck.o.qm</p> <p>Zulage Grundanstrich auf inhaltsstoffreichen Hölzern:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerbstoffreiche Hölzer (z.B. Eiche, Kastanie, Framire) zur Vorbeugung von Trocknungsverzögerungen mit AURO Spezialgrundierung Nr. 117 behandeln. • Hölzer mit durchschlagenden, verfärbenden Inhaltsstoffen (z.B. Lärche, Red-Cedar, Meranti) für nachfolgende helle (weiße) Beschichtungen mit AURO Spezialgrundierung Nr. 117 behandeln. • Salzbehandelte sowie kesseldruckimprägnierte Hölzer zur Vorbeugung von Ausblühungen mit AURO Spezialgrundierung Nr. 117 behandeln. <p align="right">EURO/Stck.o.qm</p>		

**3.1.2 Holzfenster / Lack -wasserverdünnbar, lösemittelfrei-
Erstbeschichtung**

Lfd.- Nr.	Stück- zahl	Gegenstand	Preis je Einheit	Betrag
		<p>qm/Stck Fenster..... (Art, Lage, Beschaffenheit)</p> <p>Untergrund auf Eignung als Anstrichträger prüfen. Grundanstrich mit AURO Holzgrundierung Nr. 124. Zwischenschliff Voranstrich mit AURO Vorstreichfarbe Nr. 253. Zwischenschliff Zwischenanstrich vor der Verglasung mit AURO Decklack, glänzend Nr. 250. Zwischenschliff Schlußanstrich nach erfolgter Montage, sonst wie vor. EURO/Stck.o.qm</p> <p>Zulage Fleckspachteln kleinerer Schadstellen mit AURO Lackspachtel Nr. 231. EURO/Stck.o.qm</p> <p>Zulage Grundanstrich auf inhaltsstoffreichen Hölzern:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerbstoffreiche Hölzer (z.B. Eiche, Kastanie, Framire) zur Vorbeugung von Trocknungsverzögerungen mit AURO Spezialgrundierung Nr. 117 behandeln. • Hölzer mit durchschlagenden, verfärbenden Inhaltsstoffen (z.B. Lärche, Red-Cedar, Meranti) für nachfolgende helle (weiße) Beschichtungen mit AURO Spezialgrundierung Nr. 117 behandeln. • Salzbehandelte sowie kesseldruckimprägnierte Hölzer zur Vorbeugung von Ausblühungen mit AURO Spezialgrundierung Nr. 117 behandeln. EURO/Stck.o.qm 		

**3.2.1 Holzfenster / Lasur -wasserverdünnbar, lösemittelfrei-
Instandhaltungsanstrich**

Lfd.-Nr.	Stückzahl	Gegenstand	Preis je Einheit	Betrag
		qm/Stck Fenster..... (Art, Lage, Beschaffenheit) Oberfläche des völlig intakten und tragfähigen Altanstrichs gründlich reinigen und anschleifen. Anstrich mit AURO Holzlasur Nr. 160, 1 - 2 mal je nach Zustand des Altanstriches. <p align="right">f.d.qm / Stck</p>		

**3.2.2 Holzfenster / Lack -wasserverdünnbar, lösemittelfrei-
Instandhaltungsanstrich**

Lfd.-Nr.	Stückzahl	Gegenstand	Preis je Einheit	Betrag
		qm/Stck Fenster..... (Art, Lage, Beschaffenheit) Oberfläche des völlig intakten und tragfähigen Altanstrichs gründlich reinigen und anschleifen. Zwischenanstrich mit AURO Decklack, glänzend Nr. 250. Zwischenschliff ggf. Schlußanstrich wie vor. <p align="right">EURO/Stck.o.qm</p>		

**3.3.1 Holzfenster / Lasur -wasserverdünnbar, lösemittelfrei-
Instandsetzungsanstrich**

Lfd.- Nr.	Stück- zahl	Gegenstand	Preis je Einheit	Betrag
		<p>qm/Stck Fenster..... (Art, Lage, Beschaffenheit)</p> <p>Lose Anstrichteile abstoßen, vergraute und schadhafte Holzstellen bis auf das feste Holz abschleifen, ggf. Altanstrich unter Verwendung von AURO Alkali-Abbeizpaste Nr. 461 oder anderen geeigneten Methoden restlos entfernen. Untergrund ggf. neutralisieren und nachwaschen. Runden scharfer Kanten und abschrägen waagerechter Holzteile, Holzoberfläche gründlich anschleifen. Grundanstrich mit AURO Holzlasur Nr. 160, 10% mit Wasser verdünnt. Alternativ: im Innenbereich Grundierung mit AURO Holzgrundierung Nr. 124. Zwischenschliff: Zwischenanstrich mit AURO Holzlasur Nr. 160. Zwischenschliff: Schlußanstrich wie vor.</p> <p align="right">EURO/Stck.o.qm</p> <p>Zulage Vorhandene Flecken in der Beschichtung mit AURO Pflanzen-Balsamverdünnung Nr. 191 entfernen.</p> <p align="right">f.d.qm</p> <p>Zulage Falls Holz roh vorliegt, Grundanstrich auf inhaltsstoffreichen Hölzern:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerbstoffreiche Hölzer (z.B. Eiche, Kastanie, Framire) zur Vorbeugung von Trocknungsverzögerungen mit AURO Spezialgrundierung Nr. 117 behandeln. • Hölzer mit durchschlagenden, verfärbenden Inhaltsstoffen (z.B. Lärche, Red-Cedar, Meranti) für nachfolgende helle (weiße) Beschichtungen mit AURO Spezialgrundierung Nr. 117 behandeln. • Salzbehandelte sowie kesseldruckimprägnierte Hölzer zur Vorbeugung von Ausblühungen mit AURO Spezialgrundierung Nr. 117 behandeln. <p align="right">EURO/Stck.o.qm</p>		

**3.3.2 Holzfenster / Lack -wasserverdünnbar, lösemittelfrei-
Instandsetzungsanstrich**

Lfd.- Nr.	Stück- zahl	Gegenstand	Preis je Einheit	Betrag
		<p>qm/Stck Fenster..... (Art, Lage, Beschaffenheit)</p> <p>Lose Anstrichteile abstoßen, vergraute und schadhafte Holzstellen bis auf das feste Holz abschleifen, ggf. Altanstrich unter Verwendung von AURO Alkali-Abbeizpaste Nr. 461 oder anderen geeigneten Methoden restlos entfernen. Untergrund neutralisieren und ggf. nachwaschen. Runden scharfer Kanten und abschrägen waagerechter Holzteile, Holzoberfläche gründlich anschleifen. Grundanstrich mit AURO Holzgrundierung Nr. 124. Zwischenschliff Voranstrich mit AURO Vorstreichfarbe Nr. 253. Zwischenschliff Zwischenanstrich vor der Verglasung mit AURO Decklack, glänzend Nr. 250. Zwischenschliff Schlußanstrich nach der Montage, sonst wie vor. EURO/Stck.o.qm</p> <p>Zulage Vorhandene Flecken in der Beschichtung mit AURO Pflanzen-Balsamverdünnung Nr. 191 entfernen. f.d.qm</p> <p>Zulage Fleckspachteln kleinerer Schadstellen mit AURO Lackspachtel Nr. 231. EURO/Stck.o.qm</p> <p>Zulage Falls Holz roh vorliegt, Grundanstrich auf inhaltsstoffreichen Hölzern:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerbstoffreiche Hölzer (z.B. Eiche, Kastanie, Framire) zur Vorbeugung von Trocknungsverzögerungen mit AURO Spezialgrundierung Nr. 117 behandeln. • Hölzer mit durchschlagenden, verfärbenden Inhaltsstoffen (z.B. Lärche, Red-Cedar, Meranti) für nachfolgende helle (weiße) Beschichtungen mit AURO Spezialgrundierung Nr. 117 behandeln. • Salzbehandelte sowie kesseldruckimprägnierte Hölzer zur Vorbeugung von Ausblühungen mit AURO Spezialgrundierung Nr. 117 behandeln. EURO/Stck.o.qm 		

4.1.1.1 Holzverkleidungen innen
Lasur, -wasserverdünbar, lösemittelfrei-

Lfd.- Nr.	Stück- zahl	Gegenstand	Preis je Einheit	Betrag
		<p>qm Holzverkleidung..... (Art, Lage, Beschaffenheit)</p> <p>Untergrund auf Eignung als Anstrichträger prüfen. Grundanstrich mit AURO Holzlasur Nr. 160, 10% mit Wasser verdünnt. Alternativ: im Innenbereich Grundierung mit AURO Holzgrundierung Nr. 124. Zwischenschliff Schlußanstrich nach erfolgter Montage, sonst wie vor. Ggf. Schlußanstrich wiederholen.</p> <p style="text-align: right;">EURO/Stck.o.qm</p> <p>Zulage Grundanstrich auf inhaltsstoffreichen Hölzern:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerbstoffreiche Hölzer (z.B. Eiche, Kastanie, Framire) zur Vorbeugung von Trocknungsverzögerungen mit AURO Spezialgrundierung Nr. 117 behandeln. • Hölzer mit durchschlagenden, verfärbenden Inhaltsstoffen (z.B. Lärche, Red-Cedar, Meranti) für nachfolgende helle (weiße) Beschichtungen mit AURO Spezialgrundierung Nr. 117 behandeln. <p style="text-align: right;">EURO/Stck.o.qm</p>		

4.1.1.2 Holzverkleidungen innen
Naturharzöl-Lasur Classic, lösemittelhaltig

Lfd.- Nr.	Stück- zahl	Gegenstand	Preis je Einheit	Betrag
		<p>qm Holzverkleidung.....</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(Art, Lage, Beschaffenheit)</p> <p>vorgenanntes Holz auf Eignung als Anstrichträger prüfen. Grundanstrich mit AURO Naturharzöl-Lasur Nr. 930, ggf. je nach Saugfähigkeit des Holzes verdünnt mit bis zu 20% Pflanzen-Balsamverdünnung Nr. 191.</p> <p>Zwischenschliff</p> <p>Zwischenanstrich mit AURO Naturharzöl-Lasur Nr. 930.</p> <p>Schlußanstrich wie vorgenannt.</p> <p style="text-align: right;">f.d.qm</p>		

4.1.2.1 Holzverkleidungen innen / ölen und wachsen

Lfd.-Nr.	Stückzahl	Gegenstand	Preis je Einheit	Betrag
		<p>qm Holzverkleidung..... (Art, Lage, Beschaffenheit)</p> <p>vorgenanntes Holz auf Eignung als Anstrichträger prüfen. Grundanstrich mit AURO Imprägniergrund Nr. 121, Überstand abnehmen. Alternativ: Grundanstrich mit AURO Harzöl Nr. 126, AURO Spezialgrundierung Nr. 117 oder AURO Naturöl-Wachs-Imprägnierung Nr. 129 Zwischenschliff Grundanstrich ggf. bei stark saugenden Hölzern wiederholen. Schlußbehandlung mit AURO Hartwachs Nr. 171 oder Naturöl-Wachs-Imprägnierung Nr. 129, einmal sparsam auftragen und mit Ballentuch, Polierbürste oder -scheibe polieren (vorgegebene Trockenzeiten beachten).</p> <p align="right">f.d.qm</p>		

4.1.2.2 Holzverkleidungen innen / ölen

Lfd.-Nr.	Stückzahl	Gegenstand	Preis je Einheit	Betrag
		<p>qm Holzverkleidung.....</p> <p>.....</p> <p align="center">(Art, Lage, Beschaffenheit)</p> <p>vorgenanntes Holz auf Eignung als Anstrichträger prüfen. Grundanstrich mit AURO Hartöl Nr. 126. Zwischenschliff Grundanstrich ggf. bei stark saugenden Hölzern wiederholen. Schlußbehandlung mit AURO Hartöl Nr. 126.</p> <p align="right">f.d.qm</p>		

4.1.3.1 Holzverkleidungen innen / ölen und wachsen, lösemittelfrei

Lfd.-Nr.	Stückzahl	Gegenstand	Preis je Einheit	Betrag
		<p>qm Holzverkleidung.....</p> <p>.....</p> <p align="center">(Art, Lage, Beschaffenheit)</p> <p>vorgenanntes Holz auf Eignung als Anstrichträger prüfen. Grundanstrich mit AURO Grundieröl Nr. 122 oder mit AURO Naturöl-Wachs Nr. 128. Zwischenschliff Grundanstrich ggf. bei stark saugenden Hölzern wiederholen. Schlußbehandlung mit AURO Naturöl-Wachs Nr. 128 oder Mit AURO Hartwachs Nr. 171, einmal sparsam auftragen und polieren (Trockenzeiten beachten).</p> <p align="right">f.d.qm</p>		

**4.1.3.2 Holzverkleidung innen /
ölen, lösemittelfrei**

Lfd.-Nr.	Stückzahl	Gegenstand	Preis je Einheit	Betrag
		<p>qm Holzverkleidung..... (Art, Lage, Beschaffenheit)</p> <p>vorgenanntes Holz auf Eignung als Anstrichträger prüfen. Grundanstrich mit AURO Grundieröl Nr. 122 Zwischenschliff Grundanstrich ggf. bei stark saugenden Hölzern wiederholen. Schlußbehandlung mit AURO Grundieröl Nr. 122 f.d.qm</p>		

**4.1.4 Holzverkleidung innen / ölen und wachsen,
-wasserverdünnbar, lösemittelfrei-**

Lfd.-Nr.	Stückzahl	Gegenstand	Preis je Einheit	Betrag
		<p>qm..... (Bauteil, Lage, Beschaffenheit)</p> <p>vorgenanntes Holz auf Eignung als Anstrichträger prüfen. Untergrund sorgfältig schleifen und entstauben. Grundanstrich mit AURO Holzgrundierung Nr. 124. Zwischenschliff Schlußbehandlung mit AURO Holzwachs Nr. 184, einmal sparsam auftragen und polieren (Trockenzeiten beachten). f.d.qm</p> <p>Zulage Gerbstoffreiche Hölzer (z.B. Eiche, Kastanie, Framire) zur Vorbeugung von Trocknungsverzögerungen mit AURO Spezialgrundierung Nr. 117 behandeln. f.d.qm</p>		

4.1.5 Holzverkleidung innen / Lack,
-wasserverdünnbar, lösemittelfrei-

Lfd.- Nr.	Stück- zahl	Gegenstand	Preis je Einheit	Betrag
		<p>qm Holzverkleidung..... (Art, Lage, Beschaffenheit)</p> <p>vorgenanntes Holz auf Eignung als Anstrichträger prüfen. Grundanstrich mit AURO Holzgrundierung Nr. 124. Zwischenschliff Voranstrich mit AURO Vorstreichfarbe Nr. 253. Zwischenschliff Zwischenanstrich mit AURO Decklack, glänzend Nr. 250 oder Nr. 260 seidenmatt. Zwischenschliff Schlußanstrich wie vor.</p> <p align="right">f.d.qm</p> <p>Zulage Grundanstrich auf inhaltsstoffreichen Hölzern:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerbstoffreiche Hölzer (z.B. Eiche, Kastanie, Framire) zur Vorbeugung von Trocknungsverzögerungen mit AURO Spezialgrundierung Nr. 117 behandeln. • Hölzer mit durchschlagenden, verfärbenden Inhaltsstoffen (z.B. Lärche, Red-Cedar, Meranti) für nachfolgende helle (weiße) Beschichtungen mit AURO Spezialgrundierung Nr. 117 behandeln. <p align="right">EURO/Stck.o.qm</p>		

4.2.1.1 Holzverkleidung außen, Erstanstrich
Lasur, -wasserverdünbar, lösemittelfrei-

Lfd.- Nr.	Stück- zahl	Gegenstand	Preis je Einheit	Betrag
		<p>qm Holzverkleidung..... (Art, Lage, Beschaffenheit)</p> <p>Untergrund auf Eignung als Anstrichträger prüfen. Grundanstrich mit AURO Holzlasur Nr. 160, 10% mit Wasser verdünnt. Zwischenschliff Erster Zwischenanstrich mit AURO Holzlasur Nr. 160. Zwischenschliff Schlußanstrich nach erfolgter Montage, sonst wie vor. f.d.qm</p> <p>Zulage Grundanstrich auf inhaltsstoffreichen Hölzern:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerbstoffreiche Hölzer (z.B. Eiche, Kastanie, Framire) zur Vorbeugung von Trocknungsverzögerungen mit AURO Spezialgrundierung Nr. 117 behandeln. • Hölzer mit durchschlagenden, verfärbenden Inhaltsstoffen (z.B. Lärche, Red-Cedar, Meranti) für nachfolgende helle (weiße) Beschichtungen mit AURO Spezialgrundierung Nr. 117 behandeln. • Salzbehandelte sowie kesseldruckimprägnierte Hölzer zur Vorbeugung von Ausblühungen mit AURO Spezialgrundierung Nr. 117 behandeln. f.d.qm <p>Zulage Für Holzverkleidung im Außenbereich empfiehlt sich ein allseitiger Beschichtungsaufbau. f.d.qm</p>		

4.2.1.2 Holzverkleidung außen, Erstanstrich
Naturharzöl-Lasur Classic, lösemittelhaltig-

Lfd.- Nr.	Stück- zahl	Gegenstand	Preis je Einheit	Betrag
		<p>qm Holzverkleidung.....</p> <p>.....</p> <p align="center">(Art, Lage, Beschaffenheit)</p> <p>vorgenanntes Holz auf Eignung als Anstrichträger prüfen. Grundanstrich mit AURO Naturharzöl-Lasur Nr. 930, ggf. je nach Saugfähigkeit des Holzes verdünnt mit bis zu 20% Pflanzen-Balsamverdünnung Nr. 191.</p> <p>Zwischenschliff</p> <p>Zwischenanstrich mit AURO Naturharzöl-Lasur Nr. 930.</p> <p>Schlußanstrich wie vorgenannt.</p> <p align="right">f.d.qm</p>		

4.2.2 Holzverkleidung außen, Erstanstrich, Lack
-wasserverdünnbar, lösemittelfrei-

Lfd.- Nr.	Stück- zahl	Gegenstand	Preis je Einheit	Betrag
		<p>qm Holzverkleidung..... (Art, Lage, Beschaffenheit)</p> <p>vorgenanntes Holz auf Eignung als Anstrichträger prüfen. Grundanstrich mit AURO Holzgrundierung Nr. 124. Zwischenschliff Voranstrich mit AURO Vorstreichfarbe Nr. 253. Zwischenschliff Zwischenanstrich mit AURO Decklack, glänzend Nr. 250. Zwischenschliff Schlußanstrich wie vor.</p> <p align="right">f.d.qm</p> <p>Zulage Grundanstrich auf inhaltsstoffreichen Hölzern:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerbstoffreiche Hölzer (z.B. Eiche, Kastanie, Framire) zur Vorbeugung von Trocknungsverzögerungen mit AURO Spezialgrundierung Nr. 117 behandeln. • Hölzer mit durchschlagenden, verfärbenden Inhaltsstoffen (z.B. Lärche, Red-Cedar, Meranti) für nachfolgende helle (weiße) Beschichtungen mit AURO Spezialgrundierung Nr. 117 behandeln. <p align="right">EURO/Stck.o.qm</p>		

4.3.1 Holzverkleidungen außen, Instandhaltungsanstrich
Lasur, -wasserverdünnbar, lösemittelfrei-

Lfd.- Nr.	Stück- zahl	Gegenstand	Preis je Einheit	Betrag
		<p>qm/Stck Fenster.....</p> <p>.....</p> <p align="center">(Art, Lage, Beschaffenheit)</p> <p>Oberfläche des völlig intakten und tragfähigen Altanstrichs gründlich reinigen und anschleifen. Anstrich mit AURO Holzlasur Nr. 160, 1 - 2 mal je nach Zustand des Altanstriches.</p> <p align="right">f.d.qm / Stck</p>		

4.3.2 Holzverkleidungen außen, Instandhaltungsanstrich
Lack, -wasserverdünnbar, lösemittelfrei-

Lfd.- Nr.	Stück- zahl	Gegenstand	Preis je Einheit	Betrag
		<p>qm/Stck Fenster.....</p> <p>.....</p> <p align="center">(Art, Lage, Beschaffenheit)</p> <p>Oberfläche des völlig intakten und tragfähigen Altanstrichs gründlich reinigen und anschleifen. Zwischenanstrich mit AURO Decklack, glänzend Nr. 250. Zwischenschliff ggf. Schlußanstrich wie vor.</p> <p align="right">EURO/Stck.o.qm</p>		

**5.1.1 Oberflächenbehandlung von Holz- und Korkfußböden,
ölen und wachsen**

Lfd.- Nr.	Stück- zahl	Gegenstand	Preis je Einheit	Betrag
		<p>qm Parkett/Dielenboden,..... (Art, Lage, Beschaffenheit)</p> <p>Untergrund sorgfältig schleifen und entstauben. Grundbehandlung mit AURO Hartöl Nr. 126 verdünnt mit max. 20% AURO Pflanzen-Balsamverdünnung Nr. 191, Überstand abnehmen. Alternativ, sowie bei schwimmend verlegtem Parkett, Kork und Buchenholz Verwendung von AURO Imprägniergrund Nr. 121. Zwischenschliff Zwischenbehandlung mit AURO Hartöl Nr. 126 wie vor, jedoch dünn und sparsam auftragen, Überstand abnehmen. Alternativ Verwendung von AURO Imprägniergrund Nr. 121. Schlußbehandlung mit AURO Hartwachs Nr. 171, mittels Ballentuch oder Einscheiben-Bohnermaschine mit Vorwärmgerät eine dünne gleichmäßige Schicht aufbringen. Mit Einscheiben-Bohnermaschine oder Bohnerblocker sorgfältig polieren. Vorgegebene Trockenzeiten einhalten.</p> <p align="right">f.d.qm</p> <p>Zulage Auswaschen von stark harzhaltigen oder inhaltstoffreichen Hölzern mit AURO Pflanzen-Alkoholverdünnung Nr. 219.</p> <p align="right">f.d.qm</p> <p>Zulage Bei schwingungsarmen Holzparkettböden ggf. den Schleifstaub sammeln, mit AURO Hartöl Nr. 126 zu einer ziehfähigen Paste verrühren und damit vorhandene Fugen zukitten. Nach Trocknung schleifen.</p> <p align="right">f.d.qm</p>		

5.1.2 Oberflächenbehandlung von Holzfußböden,
Laugen und Seifen

Lfd.- Nr.	Stück- zahl	Gegenstand	Preis je Einheit	Betrag
		<p>qm Parkett/Dielenboden,..... (Art, Lage, Beschaffenheit)</p> <p>Untergrund sorgfältig schleifen und entstauben. Grundbehandlung mit AURO Nadelholzlauge Nr. 401 oder mit AURO Laubholzlauge Nr. 402. Zwischenschliff Erste und zweite Zwischenbehandlung mit AURO Holzseife Nr. 403 oder mit AURO Holzseife weiß Nr. 404. Evtl. Schlußbehandlung wie vor.</p> <p align="right">f.d.qm</p> <p>Zulage Auswaschen von stark harzhaltigen oder inhaltsstoffreichen Hölzern mit AURO Pflanzen- Alkoholverdünnung Nr. 219.</p> <p align="right">f.d.qm</p> <p>Zulage Regelmäßiges Nachpflegen mit AURO Holzseife Nr. 403 oder Nr. 404 nötig.</p> <p align="right">f.d.qm</p>		

**5.1.3.1 Oberflächenbehandlung von Holzfußböden,
ölen, lösemittelfrei**

Lfd.- Nr.	Stück- zahl	Gegenstand	Preis je Einheit	Betrag
		<p>qm Parkett/Dielenboden..... (Bauteil, Lage, Beschaffenheit)</p> <p>vorgenanntes Holz auf Eignung als Anstrichträger prüfen. Untergrund sorgfältig schleifen und entstauben. Grundanstrich mit AURO Grundieröl Nr. 122. Zwischenschliff Grundanstrich ggf. bei stark saugenden Hölzern wiederholen. Schlußbehandlung mit AURO Grundieröl Nr. 122.</p> <p align="right">f.d.qm</p>		

**5.1.3.2 Oberflächenbehandlung von Holzfußböden,
ölen und wachsen, lösemittelfrei**

Lfd.- Nr.	Stück- zahl	Gegenstand	Preis je Einheit	Betrag
		<p>qm Parkett/Dielenboden..... (Art, Lage, Beschaffenheit)</p> <p>vorgenanntes Holz auf Eignung als Anstrichträger prüfen. Untergrund sorgfältig schleifen und entstauben. Grundanstrich mit AURO Grundieröl Nr. 122 oder mit AURO Naturöl-Wachs Nr. 128. Zwischenschliff Grundanstrich ggf. bei stark saugenden Hölzern wiederholen. Schlußbehandlung mit AURO Naturöl-Wachs Nr. 128 oder Mit AURO Hartwachs Nr. 171, einmal sparsam auftragen und polieren (Trockenzeiten beachten).</p> <p align="right">f.d.qm</p>		

**5.1.4 Oberflächenbehandlung von Holzfußböden,
ölen und wachsen, -wasserverdünnbar, lösemittelfrei-**

Lfd.- Nr.	Stück- zahl	Gegenstand	Preis je Einheit	Betrag
		<p>qm Parkett/Dielenboden..... (Art, Lage, Beschaffenheit)</p> <p>vorgenanntes Holz auf Eignung als Anstrichträger prüfen. Untergrund sorgfältig schleifen und entstauben. Grundanstrich mit AURO Hartgrundierung Nr. 127 Zwischenschliff Folgebehandlung mit AURO Fußbodenwachs Nr. 187. Wachs auftragen und polieren (Trockenzeiten beachten), ggf. Wachsauftrag wiederholen.</p> <p align="right">f.d.qm</p> <p>Zulage Gerbstofffreie Hölzer (z.B. Eiche, Kastanie, Framire) zur Vorbeugung von Trocknungsverzögerungen mit AURO Spezialgrundierung Nr. 117 behandeln.</p> <p align="right">f.d.qm</p>		

**5.1.5 Oberflächenbehandlung von Holzfußböden,
lackieren, -wasserverdünnbar, lösemittelfrei-**

Lfd.- Nr.	Stück- zahl	Gegenstand	Preis je Einheit	Betrag
		<p>qm/Stck Parkett/Dielenboden..... (Art, Lage, Beschaffenheit)</p> <p>vorgenanntes Holz auf Eignung als Anstrichträger prüfen. Untergrund sorgfältig schleifen und entstauben. Grundanstrich mit AURO Hartgrundierung Nr. 127. Zwischenschliff Voranstrich mit AURO Fußbodenlack Nr. 267. Zwischenschliff Schlußanstrich wie vor, 1-2 mal mit AURO Fußbodenlack Nr. 267.</p> <p align="right">EURO/Stck.o.qm</p> <p>Zulage Grundanstrich auf inhaltsstoffreichen Hölzern:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerbstoffreiche Hölzer (z.B. Eiche, Kastanie, Framire) zur Vorbeugung von Trocknungsverzögerungen mit AURO Spezialgrundierung Nr. 117 behandeln. • Hölzer mit durchschlagenden, verfärbenden Inhaltsstoffen (z.B. Lärche, Red-Cedar, Meranti) für nachfolgende helle (weiße) Beschichtungen mit AURO Spezialgrundierung Nr. 117 behandeln. <p align="right">EURO/Stck.o.qm</p>		

**5.2 Oberflächenbehandlung von unglasierten Tonfliesen,
ölen und wachsen, (Cotto)**

Lfd.- Nr.	Stück- zahl	Gegenstand	Preis je Einheit	Betrag
		<p>qm Cottobelag.....</p> <p>.....</p> <p align="center">(Art, Lage, Beschaffenheit)</p> <p>Untergrund reinigen, Zementflecken und Zementschleier restlos entfernen. Grundbehandlung mit AURO Hartöl Nr. 126 verdünnt mit max. 20% AURO Pflanzen-Balsamverdünnung Nr. 191, Überstand abnehmen. Alternativ mit AURO Imprägniergrund Nr. 121. Überstand abnehmen. Zwischenbehandlung mit AURO Hartöl Nr. 126 wie vor auftragen, Überstand abnehmen. Eventuell Zwischenbehandlung wiederholen. Schlußbehandlung mit AURO Hartwachs Nr. 171, mittels Ballentuch oder Einscheiben-Bohnermaschine, mit Vorwärmgerät eine dünne und gleichmäßige Schicht aufbringen. Nach Trocknung mit Einscheiben-Bohnermaschine oder Bohnerblocker sorgfältig polieren. Vorgegebene Trockenzeiten beachten.</p> <p align="right">f.d.qm</p>		

**5.3.1 Oberflächenbehandlung Innentüren /
Einbauten, ölen und wachsen**

Lfd.- Nr.	Stück- zahl	Gegenstand	Preis je Einheit	Betrag
		<p>qm / Stck.....</p> <p>.....</p> <p align="center">(Bauteil, Lage, Beschaffenheit)</p> <p>vorgenannten Untergrund auf Eignung als Anstrichträger prüfen. Kanten runden, Untergrund reinigen, schleifen und entstauben. Grundanstrich mit AURO Hartöl Nr. 126, Überstand abnehmen. Alternativ: AURO Spezialgrundierung Nr. 117 verwenden. Zwischenschliff Grundanstrich ggf. bei stark saugenden Hölzern wiederholen. Zwischenschliff. Schlußbehandlung mit AURO Lärchenharz-Möbelbalsam Nr. 173 oder Hartwachs Nr. 171, einmal sparsam auftragen. Mit Ballentuch, Polierbürste oder Polierscheibe sorgfältig polieren. Vorgegebene Trockenzeiten beachten.</p> <p align="right">f.d.qm/Stck</p> <p>Zulage Auswaschen von stark harzhaltigen oder inhaltsstoffreichen Hölzern mit AURO Pflanzen-Alkoholverdünnung Nr. 219.</p> <p align="right">f.d.qm/Stck</p>		

**5.3.2 Oberflächenbehandlung Innentüren/
Einbauten, ölen und wachsen -lösemittelfrei-**

Lfd.- Nr.	Stück- zahl	Gegenstand	Preis je Einheit	Betrag
		<p>qm/Stck.....</p> <p>.....</p> <p align="center">(Bauteil, Lage, Bezeichnung)</p> <p>Vorgenannten Untergrund auf Eignung als Anstrichträger prüfen. Kanten runden, Untergrund reinigen, wässern, schleifen und entstauben. Grundanstrich mit AURO Grundieröl Nr. 122 oder AURO Naturöl-Wachs Nr. 128. Grundanstrich ggf. bei stark saugenden Hölzern wiederholen. Zwischenschliff Schlußbehandlung mit AURO Hartwachs Nr. 171 oder AURO Naturöl-Wachs Nr. 128,einmal sparsam auftragen. Mit Ballentuch, Polierbürste oder Polierscheibe sorgfältig polieren. Vorgegebene Trockenzeiten beachten.</p> <p align="right">f.d.qm/Stck</p> <p>Zulage Auswaschen von stark harzhaltigen oder inhaltsstoffreichen Hölzern mit AURO Pflanzen-Alkoholverdünnung Nr. 219.</p> <p align="right">f.d.qm/Stck</p>		

**5.3.3 Oberflächenbehandlung Innentüren/
Einbauten, ölen und wachsen -wasserverdünnbar, lösemittelfrei-**

Lfd.- Nr.	Stück- zahl	Gegenstand	Preis je Einheit	Betrag
		<p>qm.....</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(Bauteil, Lage, Beschaffenheit)</p> <p>vorgenanntes Holz auf Eignung als Anstrichträger prüfen. Untergrund sorgfältig schleifen und entstauben. Grundanstrich mit AURO Holzgrundierung Nr. 124. Zwischenschliff Schlußbehandlung mit AURO Hartwachs Nr. 184, einmal sparsam auftragen und polieren (Trockenzeiten beachten).</p> <p style="text-align: right;">f.d.qm</p> <p>Zulage Gerbstoffreiche Hölzer (z.B. Eiche, Kastanie, Framire) zur Vorbeugung von Trocknungsverzögerungen mit AURO Spezialgrundierung Nr. 117 behandeln.</p> <p style="text-align: right;">EURO/Stck.o.qm</p>		

**5.4 Oberflächenbehandlung Innentüren/
Einbauten, klarlackieren, -wasserverdünubar, lösemittelfrei-**

Lfd.- Nr.	Stück- zahl	Gegenstand	Preis je Einheit	Betrag
		<p>qm/Stck.....</p> <p>.....</p> <p align="center">(Bauteil, Lage, Bezeichnung)</p> <p>Untergrund auf Eignung als Anstrichträger prüfen. Kanten runden, Untergrund reinigen, schleifen und entstauben. Grundanstrich mit AURO Decklack, glänzend (farblos) Nr. 251 oder AURO Decklack, seidenmatt (farblos) Nr. 261, 20% verdünnt mit Wasser. Alternativ: Grundanstrich mit AURO Holzgrundierung Nr. 124. Zwischenschliff Zwischenanstrich mit AURO Decklack, glänzend (farblos) Nr. 251 oder AURO Decklack, seidenmatt (farblos) Nr. 261, unverdünnt. Zwischenschliff Schlußanstrich mit AURO Decklack, glänzend (farblos) Nr. 251 oder AURO Decklack, seidenmatt (farblos) Nr. 261.</p> <p align="right">f.d.qm/Stck</p> <p>Zulage Grundanstrich auf inhaltsstoffreichen Hölzern:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerbstoffreiche Hölzer (z.B. Eiche, Kastanie, Framire) zur Vorbeugung von Trocknungsververzögerungen mit AURO Spezialgrundierung Nr. 117 behandeln. • Hölzer mit durchschlagenden, verfärbenden Inhaltsstoffen (z.B. Lärche, Red-Cedar, Meranti) für nachfolgende helle (weiße) Beschichtungen mit AURO Spezialgrundierung Nr. 117 behandeln. <p align="right">EURO/Stck.o.qm</p>		

**5.5 Oberflächenbehandlung Innentüren/
Einbauten, lasieren -wasserverdünnbar, lösemittelfrei-**

Lfd.- Nr.	Stück- zahl	Gegenstand	Preis je Einheit	Betrag
		<p>qm/Stck.....</p> <p>.....</p> <p align="center">(Bauteil, Lage, Bezeichnung)</p> <p>Untergrund auf Eignung als Anstrichträger prüfen. Grundanstrich mit AURO Holzlasur Nr. 160, 10% mit Wasser verdünnt. Alternativ: im Innenbereich Grundierung mit AURO Holzgrundierung Nr. 124. Zwischenschliff Erster Zwischenanstrich mit AURO Holzlasur Nr. 160. Zwischenschliff Schlußanstrich nach erfolgter Montage, sonst wie vor.</p> <p align="right">EURO/Stck.o.qm</p> <p>Zulage Grundanstrich auf inhaltsstoffreichen Hölzern:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerbstoffreiche Hölzer (z.B. Eiche, Kastanie, Framire) zur Vorbeugung von Trocknungsverzögerungen mit AURO Spezialgrundierung Nr. 117 behandeln. • Hölzer mit durchschlagenden, verfärbenden Inhaltsstoffen (z.B. Lärche, Red-Cedar, Meranti) für nachfolgende helle (weiße) Beschichtungen mit AURO Spezialgrundierung Nr. 117 behandeln. <p align="right">EURO/Stck.o.qm</p>		

**5.6 Oberflächenbehandlung Innentüren/
Einbauten deckend lackieren -wasserverdünnbar, lösemittelfrei-**

Lfd.- Nr.	Stück- zahl	Gegenstand	Preis je Einheit	Betrag
		<p>qm/Stck Fenster..... (Art, Lage, Beschaffenheit)</p> <p>Untergrund auf Eignung als Anstrichträger prüfen. Grundanstrich mit AURO Holzgrundierung Nr. 124. Zwischenschliff Voranstrich mit AURO Vorstreichfarbe Nr. 253. Zwischenschliff Zwischenanstrich vor der Verglasung mit AURO Decklack, glänzend Nr. 250. Zwischenschliff Schlußanstrich wie vor.</p> <p align="right">EURO/Stck.o.qm</p> <p>Zulage Grundanstrich auf inhaltsstoffreichen Hölzern:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerbstoffreiche Hölzer (z.B. Eiche, Kastanie, Framire) zur Vorbeugung von Trocknungsverzögerungen mit AURO Spezialgrundierung Nr. 117 behandeln. • Hölzer mit durchschlagenden, verfärbenden Inhaltsstoffen (z.B. Lärche, Red-Cedar, Meranti) für nachfolgende helle (weiße) Beschichtungen mit AURO Spezialgrundierung Nr. 117 behandeln. <p align="right">EURO/Stck.o.qm</p>		

6.1 Vorbeugender Holzschutz

Lfd.- Nr.	Stück- zahl	Gegenstand	Preis je Einheit	Betrag
		<p>qm/lfdm</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(Art, Lage, Beschaffenheit)</p> <p>vorgenanntes Bauholz mit einem vorbeugenden Holzschutz aus AURO Borsalz-Holzschutz Nr. 111 versehen. Eine 10%-ige Lösung in Wasser herstellen und durch Streichen, Spritzen oder Tauchen in der Mindesteinbringmenge nach DIN 68800 (50g Salz pro qm Holzoberfläche) aufbringen.</p> <p style="text-align: right;">f.d.qm</p> <p>Zulage Holz unter 30% Holzfeuchte: vor und nach der Anwendung gut wässern.</p> <p style="text-align: right;">f.d.qm</p>		

7.1 Heizkörper, Erstanstrich

Lfd.- Nr.	Stück- zahl	Gegenstand	Preis je Einheit	Betrag
		<p>qm/Stck Heizkörper..... (Art, Lage, Beschaffenheit)</p> <p>werkseitig grundierte Heizkörper vorsichtig anschleifen und sauber entstauben, evtl. Roststellen entrostet. Grundierung auf Eignung als Anstrichträger prüfen, schadhafte Stellen mit AURO Naturharzöl- Rostschutzgrund Nr. 234 vorstreichen. Zwischenschliff Zwischenanstrich mit AURO Heizkörperlack Nr. 257. Zwischenschliff Schlußbehandlung wie vor, 1-2 mal</p> <p align="right">f.d.qm/Stck</p> <p>Zulage Unbehandelte Heizkörper sauber entrostet (sandstrahlen) und mit AURO Naturharzöl-Rostschutzgrund Nr. 234 grundieren.</p> <p align="right">f.d.qm/Stck</p>		

7.2 Heizkörper, Renovierungsanstrich

Lfd.- Nr.	Stück- zahl	Gegenstand	Preis je Einheit	Betrag
		<p>qm/Stck Heizkörper.....</p> <p>.....</p> <p align="center">(Art, Lage, Beschaffenheit)</p> <p>Oberfläche gründlich mit AURO Lack- und Lasurreiniger Nr. 435 säubern, anschleifen, lose sitzende Anstrichteile entfernen und anschleifen. Grundierung der Schadstellen mit AURO Naturharzöl-Rostschutzgrund Nr. 234, nach Trocknung anschleifen. Zwischenanstrich der Schadstellen mit AURO Heizkörperlack Nr. 257. Zwischenschliff Schlußanstrich mit AURO Heizkörperlack Nr. 257.</p> <p align="right">f.d.qm/Stck</p>		

7.3.1 Eisenmetalle, außen + innen / unbehandelt
Erstanstrich

Lfd.- Nr.	Stück- zahl	Gegenstand	Preis je Einheit	Betrag
		<p>qm/lfdm</p> <p>.....</p> <p align="center">(Art, Lage, Beschaffenheit)</p> <p>vorgenannten Untergrund auf Eignung als Anstrichträger prüfen. Grundanstrich mit AURO Naturharzöl-Rostschutzgrund Nr. 234. Zwischenschliff Erster Zwischenanstrich mit AURO Naturharzöl-Rostschutzgrund Nr. 234. Zwischenschliff Zweiter Zwischenanstrich mit AURO Decklack, glänzend Nr. 250 oder Nr. 260 seidenmatt (nur für innen). Zwischenschliff Schlußanstrich wie vor.</p> <p align="right">f.d.qm/lfdm</p>		

7.3.2 Eisenmetalle, außen + innen / grundiert
Erstanstrich

Lfd.- Nr.	Stück- zahl	Gegenstand	Preis je Einheit	Betrag
		<p>qm/lfdm</p> <p>.....</p> <p align="center">(Art, Lage, Beschaffenheit)</p> <p>Untergrund reinigen, ggf. leicht anschleifen, entstauben und auf Eignung als Anstrichträger prüfen. Zwischenanstrich mit AURO Decklack, glänzend Nr. 250 oder Nr. 260 seidenmatt (nur für innen). Zwischenschliff Schlußanstrich wie vor.</p> <p align="right">f.d.qm</p>		

7.4 Metallteile, außen + innen
Instandhaltungsanstrich

Lfd.- Nr.	Stück- zahl	Gegenstand	Preis je Einheit	Betrag
		<p>qm/lfdm</p> <p>.....</p> <p align="center">(Art, Lage, Beschaffenheit)</p> <p>Oberfläche des völlig intakten Altanstrichs gründlich reinigen, anschleifen, entstauben und auf Eignung als Anstrichträger prüfen. Zwischenanstrich mit AURO Decklack, glänzend Nr. 250 oder Nr. 260 seidenmatt (nur für innen). Zwischenschliff Schlußanstrich wie vor.</p> <p align="right">f.d.qm/lfdm</p>		

7.5 Metallteile, außen + innen
Instandsetzungsanstrich

Lfd.- Nr.	Stück- zahl	Gegenstand	Preis je Einheit	Betrag
		<p>qm/lfdm</p> <p>.....</p> <p align="center">(Art, Lage, Beschaffenheit)</p> <p>Schadhafte Altanstriche bis auf den tragfähigen Untergrund entfernen. Untergrund reinigen und sorgfältig blank entrostet.</p> <p>Grundanstrich mit AURO Naturharzöl-Rostschutzgrund Nr. 234.</p> <p>Zwischenschliff</p> <p>Erster Zwischenanstrich mit AURO Naturharzöl-Rostschutzgrund Nr. 234.</p> <p>Zwischenschliff</p> <p>Zweiter Zwischenanstrich mit AURO Decklack, glänzend Nr. 250 oder Nr. 260 seidenmatt (nur für innen).</p> <p>Zwischenschliff</p> <p>Schlußanstrich wie vor.</p> <p align="right">f.d.qm/lfdm</p>		

8.1 Verkleben von unbehandelten Korkbelägen

Lfd.- Nr.	Stück- zahl	Gegenstand	Preis je Einheit	Betrag
		<p>qm Korkbelag..... (Art, Lage, Beschaffenheit)</p> <p>Untergrund: Untergrund auf Verlegereife prüfen, reinigen und mit Vakuum-Staubsauger absaugen. Vorgenannten Korkbelag unter Verwendung von AURO Universalkleber Nr. 380 fachgerecht aufbringen. f.d.qm</p> <p>Zulage Bei Unebenheiten oder Vorhandensein von Löchern und Rissen ganz- oder teilflächiges abspachteln der Estrichflächen mit einer geeigneten zementgebundenen Spachtelmasse. f.d.qm</p> <p>Zulage Abschleifen von evtl. vorhandener Sinterhaut auf Gipsputz und Anhydritestrich, anschließend gründliches Entfernen des Schleifstaubes. f.d.qm</p> <p>Zulage Sehr stark oder ungleich saugende Untergründe mit AURO Universalkleber Nr. 380 (bis max. 1:2 mit Wasser verdünnt) grundieren. f.d.qm</p>		

8.2 Verkleben von Linoleumbelägen

Lfd.- Nr.	Stück- zahl	Gegenstand	Preis je Einheit	Betrag
		<p>qm Linoleumbelag..... (Art, Lage, Beschaffenheit)</p> <p>Untergrund: Untergrund auf Verlegereife prüfen, reinigen und mit Vakuum-Staubsauger absaugen. Den vorgenannten Linoleumbelag unter Verwendung von AURO Universalkleber Nr. 380 fachgerecht verlegen. f.d.qm</p> <p>Zulage Bei Unebenheiten oder Vorhandensein von Löchern und Rissen ganz- oder teilflächiges abspachteln der Estrichflächen mit einer geeigneten zementgebundenen Spachtelmasse. f.d.qm</p> <p>Zulage Abschleifen von Sinterhaut auf Anhydritestrich, anschließend gründliches Entfernen des Schleifstaubes. f.d.qm</p> <p>Zulage Sehr stark oder ungleich saugende Untergründe mit AURO Universalkleber Nr. 380 (bis max. 1:2 mit Wasser verdünnt) grundieren. f.d.qm</p>		

8.3 Verkleben von Teppichboden

Lfd.- Nr.	Stück- zahl	Gegenstand	Preis je Einheit	Betrag
		<p>qm Teppichboden.....</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(Art, Lage, Beschaffenheit)</p> <p>Untergrund:</p> <p>Untergrund auf Verlegereife prüfen, reinigen und mit Vakuum-Staubsauger absaugen.</p> <p>Den vorgenannten Belag unter Verwendung von AURO Universalkleber Nr. 380 fachgerecht verkleben. Alternativ Verwendung von AURO Teppich-Fixierung Nr. 388 und den vorgenannten Belag fachgerecht fixieren.</p> <p style="text-align: right;">f.d.qm</p> <p>Zulage</p> <p>Bei Unebenheiten oder Vorhandensein von Löchern oder Rissen ganz- oder teilflächiges abspachteln der Estrichflächen mit einer geeigneten zementgebundenen Spachtelmasse.</p> <p style="text-align: right;">f.d.qm</p> <p>Zulage</p> <p>Abschleifen von Sinterhaut auf Anhydritestrich, anschließend gründliches Entfernen des Schleifstaubes.</p> <p style="text-align: right;">f.d.qm</p> <p>Zulage</p> <p>Sehr stark oder ungleich saugende Untergründe mit AURO Universalkleber Nr. 380 (bis max. 1:2 mit Wasser verdünnt) grundieren. Bei Verwendung von Teppich-Fixierung Nr. 388 zum Verlegen des Teppichs ist mit AURO Teppich-Fixierung Nr. 388 bis max. 1:1 mit Wasser verdünnt zu grundieren.</p> <p style="text-align: right;">f.d.qm</p>		

8.4 Verkleben von Fliesen

Lfd.- Nr.	Stück- zahl	Gegenstand	Preis je Einheit	Betrag
		<p>qm Fliesen.....</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(Art, Lage, Beschaffenheit)</p> <p>Untergrund:</p> <p>Untergrund auf Verlegereife prüfen, reinigen und mit Vakuum-Staubsauger absaugen.</p> <p>Vorgenannte Fliesen im Dünnbettverfahren unter Verwendung von AURO Universalkleber Nr. 380 fachgerecht verlegen. Alternativ kann AURO Kalkcasein-Fliesenkleber Nr. 782 verwendet werden.</p> <p style="text-align: right;">f.d.qm</p> <p>Zulage</p> <p>Bei Unebenheiten oder Vorhandensein von Löchern oder Rissen ganz- oder teilflächiges abspachteln des Untergrundes bzw. Estrichflächen mit einer geeigneten zementgebundenen Spachtelmasse ausgleichen.</p> <p style="text-align: right;">f.d.qm</p> <p>Zulage</p> <p>Abschleifen von Sinterhaut auf Gipsputz und Anhydritestrich, anschließend gründliches Entfernen des Schleifstaubes.</p> <p style="text-align: right;">f.d.qm</p> <p>Zulage</p> <p>Sehr stark oder ungleich saugende Untergründe mit AURO Universalkleber Nr. 380 (bis max. 1:2 mit Wasser verdünnt) grundieren. Dies entfällt bei Verwendung des AURO Kalkcasein-Fliesenkleber Nr. 782.</p> <p style="text-align: right;">f.d.qm</p>		

9.1 Abdichtung von Fensterrahmen und Türzargen

Lfd.- Nr.	Stück- zahl	Gegenstand	Preis je Einheit	Betrag
		<p>lfdm/Stck Fenster/Türzargen.....</p> <p>.....</p> <p align="center">(Art, Lage, Beschaffenheit)</p> <p>Abdichtung von Fensterrahmen/Türzargen gegen Mauerwerk/Holzständer unter Verwendung eines ökologisch konsequenten Abdichtsystems. AURO Flachsfaserband Nr. 394 als Füllmaterial für größere Fugen und Hohlräume, anschließende Abdichtung nach innen und außen mit dauerelastischer AURO Korkfüllmasse Nr. 396. Das notwendige Verleisten ist nicht Bestandteil dieser Ausschreibungs-Position.</p> <p align="right">EURO/lfdm o. Stck</p>		